
La resina RP 630 è un sistema bicomponente poliuretanico **ATOSSICO bianco RAL 9016** formulato per ottenere manufatti a zero ingiallimento.

La sua formulazione alifatica è totalmente priva di composti ingiallenti.

Caratteristiche peculiari del sistema poliuretanico RP 631:

Atossico, Solvent free

Totale resistenza all'ingiallimento.

Elevata brillantezza.

Completa assenza di esotermia e ritiro lineare.

Altissima capacità di penetrazione negli stampi siliconici

Elevata resistenza meccanica e agli urti.

Elevata resistenza chimica e agli agenti atmosferici.

Altissima resistenza alla carbonatazione.

Applicazioni principali del sistema poliuretanico RP 631:

Realizzazione di sculture e manufatti ove sia richiesta una fedele riproduzione del dettaglio.

Colate autolivellanti e rivestimenti in esterno/interno

Topcoat per nautica

Realizzazione di manufatti in ambito nautico sopra la linea di galleggiamento

Rivestimenti anticorrosivi

Pavimentazioni con carrellamento frequente e pesante

Impermeabilizzazioni piscine

Rapporto di miscelazione 65%

Parti in peso

Resina A 100

Indurente B 65

Caratteristiche tecniche del sistema RP 631

Viscosità Cps 400-500
Peso specifico g/ml 1,10
Pot life (150g massa) 30 min, può variare in base alla temperatura ambientale
Colore bianco RAL 9016
Indurimento apparente e sfonatura 2 ore
Polimerizzazione completa 24 ore

Caratteristiche meccaniche del sistema RP 631

Durezza Shore D 84
Resistenza agli shock termici (da -30 a +120°C)
Temp. di esercizio continuo 90°C
Modulo elastico MN/m² 2000
Picco esotermico 90°

Stoccaggio

Si consiglia lo stoccaggio in latta chiusa a temperature comprese tra i 10°/35°C per un periodo massimo di mesi 6.

Si prega di osservare la data di scadenza riportata su ogni confezione.
Oltre questa data non garantiamo che il prodotto sia ancora conforme alle specifiche di vendita.

Note: I dati tecnici si riferiscono a prove effettuate a +23°C. e 60% U.R. La durata dei tempi di colatura, di Potlife e di sfonatura dipendono dalla temperatura ambiente.

N.B. Le informazioni ivi contenute si basano sulle nostre migliori conoscenze ma non costituiscono garanzia per l'utilizzatore, date le numerose possibilità applicative che sfuggono al nostro controllo. L'utilizzatore ha, pertanto, il dovere di effettuare i test necessari a valutare l'idoneità del prodotto all'impiego richiesto.