

SCHEDA TECNICA

RP Ocean Eleven

Alta viscosità per un totale controllo del colore

Caratteristiche principali

Vuoi creare onde realistiche, effetti mare e decorazioni fluide senza perdere il controllo del colore? RP Ocean Eleven è la resina epossidica ad alta viscosità pensata proprio per questo: permette ai colori di muoversi in modo più controllato, evitando che l'effetto si disperda troppo rapidamente. È ideale per fluid art, quadri effetto oceano, superfici decorative e creazioni artistiche dove la padronanza del colore fa la differenza. La sua finitura è molto brillante e non teme particolarmente l'umidità, il prodotto è VOC Free, Solvent Free e ha bassissimo odore, caratteristiche che la rendono pratica e piacevole da lavorare nel contesto artistico e decorativo.

Applicazioni principali

- **Quadri, orologi , oggetti arredamento** — Ideale per quadri, orologi e complementi d'arredo, consente di ottenere superfici dai colori pieni e brillanti, con effetti plasma decorativi intensi e grande impatto visivo.

Caratteristiche tecniche componente A (resina)

Viscosità	Cps	10000-20000 Cps
Tipo sistema	Epossidico bicomponente ad alta viscosità	
Colore	Trasparente (pigmentabile)	
Peso specifico	g/ml	1,14 g/ml

Caratteristiche tecniche parte B (indurente)

Viscosità	Cps	200-500 Cps
-----------	-----	-------------

Rapporto di miscelazione in peso**100A : 50B****Caratteristiche tecniche del sistema**

Colore film	Trasparente (pigmentabile)	
Finitura	Molto trasparente e brillante	
Odore	Bassissimo odore	
Pot life	10/15 min	
Fuori polvere / Ind. app.	20 min	
Polimerizzazione completa	48 ore; per spessori molto sottili fino a 7 gg in base alle temperature ambientali	
Temp. min. applicazione	15°C	
Temperatura di test	+23°C e 60% U.R.	
Resistenza agli shock termici	Da -30°C a +120°C	

Prestazioni meccaniche

Durezza Shore	85 Shore D (dopo 7 gg)	
Temp. di esercizio	100°	

Resistenze

Resistenza chimica	Ottime capacità di resistenza chimica; resistenza agli acidi e alcali ottima; resistenza ai solventi (Acetone) molto buona
Carbonatazione	Alta resistenza alla carbonatazione
Impermeabilità	Sì

Modalità di applicazione

Colata autolivellante	Sì
Rivestimenti protettivi	Sì

Proprietà aggiuntive

VOC Free	Sì
Solvent Free	Sì

I dati sono stati rilevati ad una temperatura di **+23°C e 60% U.R.**

Conservazione e scadenza

Latta chiusa a temperature comprese tra 10°/35°C per massimo 12 mesi

I nostri test sono stati condotti con la massima attenzione e serietà, e i risultati ottenuti possono essere un valido riferimento.

Tuttavia, non possiamo assumerci alcuna responsabilità in merito agli esiti delle vostre lavorazioni.

Si precisa che i dati riportati possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.

ResinPlan · Parsec Srls · www.resinplan.com · Scheda generata il 21/06/2026

Via G. Carducci 1A, 58020 Puntone (GR) ITALY

Informazioni tecniche: +39 371 371 8614 · Informazioni commerciali: +39 380 371 5058 · info.resinplan@gmail.com